Styrotherm

STYROTHERM 100R

INSTRUKCJA UŻYCIA

Zawartość worka: ok. 60 l suchej masy.
Pojemnik do mieszania: kastra min. 80 l (wsyp cały worek, nie dziel na porcje).
Proporcje: 1 worek + ok. 4 l wody (materiału NIE rozrabiamy „na oko”, NIE dzielimy worka na części - zawsze mieszamy pełny worek)
Przygotowanie: mieszaj w kastrze mieszadłem budowlanym do uzyskania jednolitej konsystencji i koloru. Materiał możliwy jest również do przygotowania w miksokrecie – zasada jest prosta: liczba pełnych worków x ilość wody z proporcji (przykład: 3 worki = 12L wody)
Aplikacja: dokładnie wypełnij szczeliny, zagęść przez dociskanie (np. pacą), wygładź powierzchnię.

Średnie zużycie: 1 worek (60L) = ok. 1m2 przy grubości 6cm
Minimalna grubość warstwy: 40 mm
Zalecana grubość warstwy: 50 mm
Maksymalna grubość warstwy: 300 mm
Czas użycia po wymieszaniu: ok. 60min
Temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C
Bezpieczeństwo: Należy podjąć działania zapobiegające ochlapaniu mieszanką. Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem.

1. WSYP ZAWARTOŚĆ CAŁEGO WORKA (60L) DO KASTRY

2. DOLEJ WODĘ (OK. 4L LITRY)

3. MIESZAJ DO UZYSKANIA JEDNOLITEGO KOLORU I KONSYSTENCJI

4A. WYSYP I WYRÓWNAJ ZAWARTOŚĆ NP. PACĄ STYROPIANOWĄ

4B. DOKŁADNIE WYPEŁNIJ SZCZELINY

5. ZAGĘŚĆ PRZEZ DOCISKANIE, WYGŁADŹ POWIERZCHNIĘ